

Blofix

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

Blofix er en cementbaseret tørmørtlen, hvor der kun skal tilsættes vand før brug.

Anvendelsesområde

Blofix anvendes primært som tyndfugelim til limning af byggesten af H+H Porebeton.

Blanding

Blofix blandes i forholdet 0,32 liter rent, koldt vand pr. kg. pulver, svarende til ca. 6,4 liter vand pr. 20 kg pose. Rør vand og pulveret sammen, indtil der opnås en klumpfri og homogen masse. Lad blandingen hvile i ca. 5 min og omrør massen igen. Herefter er den klar til brug.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktion.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand efter brug, varmt vand er at foretrække.


Henvisning

Sikkerhedsdatablad.

Teknisk data

Arbejdstemperatur	+5 °C til +30 °C
Blandingsforhold	Ca. 6,4 l vand til 20 kg tørmørtel
Forbrug	Se produktoversigt
Anvendelsestid	Ca. 5 timer ved +20 °C
Afbindingstid	Ca. 1-2 døgn ved +10 °C
Fuldbelastning	Ca. 7 døgn ved +20°C
Lagtykkelse	Ca. 2 mm
Farve	Hvid
Indhold	20 kg tørmørtel
Lagerenhed	Pose
Holdbarhed	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage
DB Nr.	2002367

Anvendelse

 Multipladen 535	 Celblokken 375	 Termoblokken 375		
--	---	---	--	--