

KS Vinterfix

Produktdatablad



Produktbeskrivelse

KS Vinterfix er en hurtighærdende cementbaseret tørmørtel med støttekorn, hvor der kun skal tilsættes varmt vand før brug.

Anvendelsesområde

KS Vinterfix anvendes primært som tyndfugelim til limning af byggesten af H+H Kalksandsten. KS Vinterfix kan anvendes ved temperatur ned til -15°C.

Blanding

KS Vinterfix blandes i forholdet 0,25 liter rent, varmt vand pr. kg. pulver, svarende til ca. 5,0 liter vand pr. 20 kg pose. Rør vand og pulveret sammen, indtil der opnås en klumpfri og homogen masse. Lad blandingen hvile i ca. 5 min og omrør massen igen. Herefter er den klar til brug.

Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics arbejdsinstruktion.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand efter brug, varmt vand er at foretrække.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad.

Teknisk data

Arbejdstemperatur	-15°C til +10°C
Blandingsforhold	Ca. 5,0 l vand til 20 kg tørmørtel
Forbrug	Se produktoversigt
Anvendelsestid	Max. 2 timer
Lagtykkelse	Ca. 2 mm
Farve	Grå
Indhold	20 kg tørmørtel
Lagerenhed	Pose
Holdbarhed	Min. 18 mdr. i uåbnet emballage
DB Nr.	2093412

Anvendelse



KS QUADRO



KS Tilpasningssten 1900



KS Limske LF



KS Mørtelslæde



KS Limske SF (fer-not)