

# Blofix

## Produktdatablad



### Produktbeskrivelse

Blofix er en cementbaseret tørmørtlen, hvor der kun skal tilsættes vand før brug.

### Anvendelsesområde

Blofix anvendes primært som tyndfugelim til limning af byggesten af H+H Porebeton.

### Blanding

Blofix blandes i forholdet 0,32 liter rent, koldt vand pr. kg. pulver, svarende til ca. 6,4 liter vand pr. 20 kg pose. Rør vand og pulveret sammen, indtil der opnås en klumpfri og homogen masse. Lad blandingen hvile i ca. 5 min og omrør massen igen. Herefter er den klar til brug.

### Udførelse

Forarbejde, udlægning og efterbehandling af limfuger skal udføres i henhold til H+H Nordics montagevejledning.

### Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand efter brug, varmt vand er at foretrække.

### Henvisning

Sikkerhedsdatablad.

### Teknisk data

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Arbejdstemperatur | +5 °C til +30 °C                   |
| Blandingsforhold  | Ca. 6,4 l vand til 20 kg tørmørtel |
| Forbrug           | Se produktoversigt                 |
| Anvendelsestid    | Ca. 5 timer ved +20 °C             |
| Afbindingstid     | Ca. 1-2 døgn ved +10 °C            |
| Fuldbelastning    | Ca. 7 døgn ved +20°C               |
| Lagtykkelse       | Ca. 2 mm                           |
| Farve             | Hvid                               |
| Indhold           | 20 kg tørmørtel                    |
| Lagerenhed        | Pose                               |
| Holdbarhed        | Min. 24 mdr. i uåbnet emballage    |
| DB Nr.            | 2002367                            |

### Anvendelse

|                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
| Multipladen 535                                                                     | Celblokken 375                                                                      |  |  |  |