



# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

H+H Silikat N25 15-1400			
Dostępne w zakładach Jedlanka, Klucze, Kruki, Leżajsk, Ludynia, Przysieczyn			
		Jednostka	
Wymiary (dł./szer./wys.):		[mm]	250 x 250 x 220
Klasa wytrzymałości na ściskanie:		[MPa]	15
Klasa gęstości:		[-]	1,4
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, \text{dry, unit, P2}}$		[W/m·K]	0,46
Klasa odporności ogniowej przegrody (przy poziomie obciążenia)*:	$\alpha = 0$	[-]	EI 240
	$\alpha \leq 1$	[-]	REI 240
Wskaźniki izolacyjności akustycznej:	$R_{A1}$	[dB]	55 (tynk cem.-wap. 12 mm lub tynk gipsowy 10 mm)
	$R_{A2}$	[dB]	52 (tynk cem.-wap. 12 mm lub tynk gipsowy 10 mm)
Średnia masa elementu**:		[kg]	18,9
Liczba elementów na palecie:		[szt.]	64
Orientacyjna masa palety:		[kg]	1200
Zużycie na zaprawie tradycyjnej:		[szt./1 m <sup>2</sup> ]	17,4
Zużycie na zaprawie klejowej:		[szt./1 m <sup>2</sup> ]	18

\*Klasyfikacja odporności ogniowej na podstawie PN-EN 1996-1-2:2010

\*\* W zależności od zakładu masa pojedynczego elementu może się różnić od podanej w tabeli

Izolacyjność termiczna – Współczynnik przenikania ciepła $U_c$ [W/(m <sup>2</sup> ·K)]					
W obliczeniach współczynnika $U_c$ uwzględniono wpływ poprawek przy założeniach: warstwa izolacji termicznej wykonywana w sposób ciągły, złączeniem na zakład, łączniki mechaniczne do mocowania izolacji termicznej z polipropylenem, o średnicy całkowitej 10 mm, w rozstawie 4 szt./m <sup>2</sup> , przebijające całkowicie warstwę izolacji.					
Rodzaj produktu	Szerokość błoczek	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, \text{dry, unit, P2}}$	 Ściana z warstwą izolacji termicznej o współczynniku $\lambda = 0,04$ [W/(m·K)]		
			180 mm	200 mm	250 mm
		[mm]	$U_c$ [W/(m <sup>2</sup> ·K)]		
H+H Silikat N25 15-1400	250	0,46	0,19	0,18	0,14
<b>Reakcja na ogień</b>			Euroklasa A1		
<b>Absorbpcja wody</b>			≤ 15 %		
<b>Trwałość</b>			Odporność na zamrażanie/odmrażanie - 50 cykli		
<b>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</b>			PN-EN 771-2		
<b>Zastosowanie:</b>			H+H Silikat N25 - do wykonywania ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych o wysokich wymaganiach ogniowych i akustycznych. W celu przyspieszenia wykonania ściany H+H Silikat N25 należy stosować z produktami uzupełniającymi jak: H+H Silikat NW25, H+H Silikat 1/2NP25.		