

H+H Universalgrunder • H+H Universalgrundare • H+H Universal Grounder

20 kg - Hvid • Vit • White

DK

Anvendelsesområde

H+H Universalgrunder benyttes som grunder inden påføring af H+H Silicone-hartspuds på faste underlag, som f.eks. H+H Porebetonpuds.

Egenskaber

Ikke brandbar - Let bearbejdelig - Vandafvisende - Diffusionsåben - Vejrbestandig - Hvid pigmenteret

Underlag

Underlaget skal være fast, rent, støv-og fedtfri. Underlaget skal være fuldt afbundet og fri for restfugt. Evt. restfugt kan medføre farvenuance.

Forbehandling

Alle underlag grundes med H+H Universalgrunder. Alger mm. afrenses inden påføring og påføres med pensel eller rulle.

Udførelse

H+H Universalgrunder opføres grundigt med et langsomt gående rørværk, så man opnår en ensartet konsistens.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand er at foretrække.

Forbrug

ca. 0,2-0,3 kg/m²

Emballage

20 kg plastspand

Henvisning

Sikkerhedsdatablad.

Tekniske data

Arbejdstemperatur: min. +5 grader – +30 grader. Arbejdsforhold: undgå direkte sol, stærk vind samt høj luftfugtighed. Tørretid: ca. 12 timer v. 18 grader og 65% relativ luftfugtighed. Lagring: 12 mdr. fra produktionsdato. Vægtfylde: 1,6 kg/liter. pH værdi: 8-9. Glansgrad: Mat

S

Användningsområde

H+H Universalgrundare används som grundning innan påføring av H+H Silikonhartspuds på fasta underlag, som t.ex. H+H Lättbetongputs.

Egenskaper

Ej brännbar – Lätt att bearbeta – Vattenavvisande – Diffusionsöppen – Väderbeständig - Vitpigmenterad

Underlag

Underlaget ska vara fast, rent, damm- och fettfritt. Underlaget ska vara fritt från restfukt. Eventuell restfukt kan medföra skiftande färgnyans. Om grundputsen känns torr och kan absorbera 0,2 liter Universalgrundare per m² är putsen så torr, att H+H Primer och H+H Silikonhartspuds kan appliceras.

Förbehandling:

Alla underlag grundas med H+H Universalgrundare. Alger mm. borttages innan påføring och H+H Universalgrundare påføres med pensel eller rulle.

Utförande

H+H Universalgrundare omröres grundligt och långsamt med en omrörare som drivs av en lågvarvig bormaskin, så att en jämn konsistens uppnås.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten, helst varmt.

Åtgång

ca. 0,2-0,3 kg/m²

Emballage

20 kg plasthink

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

Teknisk data:

Arbetstemperatur: min. +5 grader – +30 grader. Arbetsförhållande: undvik direkt sol, stark vind samt hög luftfuktighet. Torktid: ca. 12 timmar vid 18 grader och 65% relativ luftfuktighet. Lagring: 12 månader från produktionsdatumet. Densitet: 1,6 kg/liter. pH värde: 8-9. Glans: Matt

EUH208 Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one, blandningar av 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), octhlinone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazol-3-one Kan uppvisa en allergisk reaktion.
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

GB

Areas of application

H+H Universal Grounder is used as grunder before application of H+H Silicone Render on a firm substrate such as H+H Aircrete Render.

Features

Non-flammable - Easy to work - Water-resistant - Diffusion open - Weather-resistant - White pigmentation

Substrate

The substrate must be firm, clean, free of dust and grease. Substrate must be fully set and free of residual moisture. Any residual moisture can cause discolouring.

Preparation

All substrates must be grounded with H+H Universal Grounder. Algae etc. must be removed before application. Apply using brush or roller.

Application

Stir H+H Universal Grounder with a slowly revolving stirrer to achieve an even consistency.

Cleaning

Clean tools and hands with water. Warm water is preferable.

Coverage

Approx. 0.2-0.3 kg per m²

Packaging

20 kg plastic tub.

Reference

Safety data sheet

Technical data

Working temperature: min. +5 degrees – +30 degrees. Working conditions: avoid direct sunlight, strong wind and high air humidity. Drying time: approx. 12 hours at 18 degrees and 65% relative air humidity. Storage: 12 months from production date. Specific gravity: 1.6 kg per litre. pH value: 8-9. Gloss degree: Matt

EUH208 Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), octhlinone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. May produce an allergic reaction.
EUH210 Safety data sheet available on request.

Leverandør/Leverantör/Supplier

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
DK-8270 Viby J
www.HplusH.dk

H+H Sverige AB
Box 9511
SE-200 39 Malmö
www.HplusH.se

DB: 1699181

