

H+H Siliconehartspuds • H+H Silikonhartspuds • H+H Silicone Render KC 1,5 - 25 kg - Hvid • Vit • White

DK

Færdigoprørt stærk siliconehartspuds til facader o.lign.

Produkt

Silikoneharpiks-baseret dekorationspuds. Benyttes som afsluttende indfarvet puds.

Egenskaber

Ikke brandbar – Farveægte - Alge- og svamperesistent - Rengøringsvenlig overflade - Høj elasticitet – Let bearbejdelig – Sprøjtbar – Vandafvisende – Diffusionsåben – Vejrbestandig - Høj dækkeevne - Høj slidstyrke

Underlag

Underlaget skal være fast, rent, støv-og fedtfri, f.eks. hærdet mineralisk H+H Pore-betonpuds. Underlaget skal være fuldt afbundet. Føles grundpuksen tør og kan den absorbere 0,2 liter Universalgrunder pr m² er puksen tør nok til, at der kan påføres Siliconehartspuds.

Anvendes kun på lodrette flader.

Forbehandling

Alle underlag grundes med H+H Universalgrunder.

Udførelse

H+H Siliconehartspuds opføres med et langsomt gående rørværk, så man opnår en ensartet konsistens. Hvis puksen er for kompakt, kan der tilføjes max 1% vand. Ved brug af indfarvet puds må der ikke tilføjes ekstra vand. Det anbefales at hele flader udføres i én arbejdsgang samt at man benytter puds fra den samme produktion. Se produktionsnummer på spanden. H+H Siliconehartspuds kan påføres maskinelt og manuelt.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand. Varmt vand er at foretrække.

Forbrug

ca. 2,2 kg/m²

Emballage

25 kg plastspand.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad.

Tekniske data

Arbejdstemperatur: min. +5 grader – +30 grader

Arbejdsforhold: undgå direkte sol, stærk vind samt høj luftfugtighed

Kornstørrelse: 1,5 mm

Tørretid: ca. 48 timer v. 18 grader og 65% relativ luftfugtighed

Lagring: Frostfrit, 12 mdr. fra produktionsdato

Vægtfylde: 1,8 kg/liter

pH værdi: 8

Glansgrad: Mat

MAL-kode: 1-3

S

Færdigblandad stark silikonhartspuds till fasader och liknande.

Produkt

Silikonhartsbaserad dekorationspuds. Används som en avslutande infärgad puts.

Egenskaper

Ej brännbar – Färgäkta - Alg- och svampresistent - Rengöringsvänlig yta - Hög elasticitet – Lätt att bearbeta – Sprutbar – Vattenavvisande – Diffusionsöppen – Väderbeständig – Bra täckförmåga – Slitstark

Underlag

Underlaget ska vara fast, rent, damm- och fettfritt, t.ex. härdad mineralisk H+H Lättbetongputs. Underlaget ska vara fritt från restfukt. Eventuell restfukt kan medföra skiftande färgnyans. Om grundputsen känns torr och kan absorbera 0,2 liter Universalgrunder per m² är putsen så torr, att H+H Primer och H+H Silikonhartspuds kan appliceras. Används endast på lodräta ytor.

Förbehandling

Alla underlag grundas med H+H Universalgrunder.

Utförande

H+H Silikonhartspuds omröres långsamt med en omrörare som drivs av en lågvarvig bormaskin, så att en jämn konsistens uppnås. Om putsen är för kompakt, kan man tillsätta max 1% vatten. Vid användning av infärgad puts får det ej tillsättas extra vatten. Det rekommenderas att hela ytan putsas vid ett och samma tillfälle samt att man använder puts från en och samma produktion. Se produktionsnummer på hinken. H+H Silikonhartspuds kan påföras maskinellt och manuellt.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten, helst varmt.

Åtgång

ca. 2,2 kg/m²

Emballage

25 kg plasthink.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Arbetstemperatur: min. +5 grader – +30 grader

Arbetsförhållande: undvik direkt sol, stark vind samt hög luftfuktighet

Kornstorlek: 1,5 mm

Torktid: ca. 48 timmar vid 18 grader och 65% relativ luftfuktighet

Lagring: Frostfritt, 12 månader från produktionsdatumet

Densitet: 1,8 kg/liter

pH värde: 8

Glans: Matt

GB

Pre-mixed strong silicone rendering for facades etc.

Product

Silicone resin-based decorative render. Used as a coloured finish.

Features

Non-flammable – Colourfast - Algae and fungus resistant - Easy clean surface - High elasticity – Easy to work – Sprayable – Water-resistant – Diffusion-open – Weather-resistant - High coverage - Highly durable

Substrate

Firm, clean, free of dust and grease, e.g. cured mineral H+H Aircrete Render. Substrate must be fully set and free of residual moisture. Any residual moisture can cause discolouring. For use on vertical surfaces only.

Preparation

All substrates must be grounded with H+H Universal Grounder.

Application

Stir H+H Silicone Render with a slowly revolving stirrer to achieve an even consistency. If the render is too thick, add max. 1% water. Do not add extra water to coloured render. We recommend rendering a complete surface in one operation and always using render from the same production. See tub for production number. H+H Silicone Render can be applied mechanically or manually.

Cleaning

Clean tools and hands with water. Warm water is preferable.

Coverage

Approx. 2,2 kg per m²

Packaging

25 kg plastic tub.

Reference

Safety data sheet

Technical data

Working temperature: min. +5 degrees – +30 degrees

Working conditions: avoid direct sunlight, strong wind and high air humidity

Grain size: 1,5 mm

Drying time: approx. 48 hours at 18 degrees and 65% relative air humidity

Storage: Frost-free, 12 months from production date

Specific gravity: 1,8 kg per litre

pH value: 8

Gloss degree: Matt

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P273 Undgå udledning til miljøet.

EUH208 Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one, og blandinger af 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one og 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

EUH208 Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one, blandningar av 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one og 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), och thionone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazol-3-one Kan uppvisa en allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

P273 Avoid release to the environment.

EUH208 Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one, reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one og 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), och thionone (ISO); 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. May produce an allergic reaction.

EUH210 Safety data sheet available on request.



I henhold til EN 15824

Leverandør/Leverantör/Supplier

H+H Nordics A/S
Skanderborgvej 234
DK-8260 Viby J
www.HplusH.dk

H+H Sverige AB
Mobilvägen 3
246 43 Löddeköpinge
www.HplusH.se

DB: 1699176



5 709185 991763 >