

Celblocket 375

Datablad



Tekniska data

Benämning	Byggsten Kategori 1
Densitet, Torrdensitet, Brutto	375 +/-25 kg/m ³
Tjocklek	250, 300 och 365 mm
Höjd	99 och 199 mm
Längd	499 och 599 mm
Format	Se H+H Produktöversikt.
Toleransklass	TLMB
Tjocklek	+/- 1,5 mm
Höjd	+/- 1 mm
Längd	+/- 1,5 mm
Planhet	≤ 1 mm
Parallellitet	≤ 1 mm
Krympning	≤ 0,2 mm/m
Normaliserad tryckhållfasthet [fb]	≤ 2,5 MPa
Vidhäftning, tabellvärde, EN 998-2, annex C [fvk0]	0,3 MPa
Brandklass	Euroklass A1
Vattenångdiffusionskoefficient [μ]	5-10
Värmeledningsförmåga 10.dry(50%)	0,096 W/m k