

Elementfix

Produktdatablad



Produktbeskrivning

Elementfix är ett cementbaserat torrbruk som endast behöver blandas med vatten före användning.

Användningsområde

Elementfix används som ett tunnfogslim för limning av elementer av H+H Lättbetong.

Blanda

Elementfix blandas i förhållandet 0,26 liter rent, kallt vatten per kg pulver, vilket motsvarar cirka 5,2 liter vatten per 20 kg säck. Rör ihop vattnet och pulvret tills en klumpfri och homogen massa erhålls. Låt blandningen vila i cirka 5 minuter och rör därefter om massan igen. Produkten är därefter klar för användning.

Prestanda

Förberedelse, läggning och efterbehandling av limfogar ska utföras enligt H+H Sveriges arbetsanvisning.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten efter användning, varmt vatten är att föredra.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad.

Tekniska data

Arbetstemperatur	+5 °C till +30 °C
Blandningsförhållande	Cirka 5,2 l vatten för 20 kg torrbruk
Forbrukning	Se sortimentöversikt
Bearbetningstid	Cirka 5 timmar vid +20 °C
Härdningstid	Cirka 1-2 dygn vid +10 °C
Full belastning	Cirka 7 dygn vid +20°C
Skiktjocklek	Cirka 3 mm
Färg	Vit
Innehåll	20 kg Torrbruk
Lagerenhet	Säck
Förvaring	Min. 24 månader i oöppnad förpackning
Art. nr.	91201004

Användning

Elementfix

Produktdatablad



Väggelementet 375



Väggelementet 575