

# KS Blockfix för Kalksandsten

## Produktdatablad



### Produktbeskrivning

KS Blockfix är ett cementbaserat torrbruk med stödkorn som endast behöver blandas med vatten före användning.

### Användningsområde

KS Blockfix används som ett tunnfogslim för limning av H+H Kalksandsten.

### Blanda

KS Blockfix blandas i förhållandet 0,33 liter rent, kallt vatten per kg pulver, motsvarande ca. 6,6 liter vatten per 20 kg påse. Rör ihop vattnet och pulvret tills en klumpfri och homogen massa erhålls. Låt blandningen vila i ca. 5 min och rör om massan igen. Den är sedan redo att användas. Torrt bruk med hårda klumpar skal kasseras.

### Prestanda

Förberedelse, läggning och efterbehandling av limfogar ska utföras enligt H+H Sverige arbetsanvisning.

### Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten efter användning, varmt vatten är att föredra.

### Hänvisning

Säkerhetsdatablad.

## Tekniska data

Arbetstemperatur	+5 °C till +30 °C
Blandningsförhållande	Ca. 6,6 l vatten till 20 kg torrbruk
Forbrukning	Se sortimentöversikt
Bearbetningstid	Ca. 3,5 timmar vid +20°C
Härdningstid	Ca. 1-2 dygn vid +10°C
Full belastning	Cca. 7 dygn vid +20°C
Skiktjocklek	Ca. 2 mm
Färg	Grå
Förpackning	Säck
Innehåll	20 kg Torrbruk
Lagring	I oöppnad förpackning. Torr förvaring
Förvaring	Min. 24 månader i oöppnad förpackning
Art. nr.	27012000

## Användning

# KS Blockfix för kalksandsten

## Produktdatablad



KS QUADRO



KS Tillpassningssten



KS Limskopa LF



KS Limsläde



KS Limskopa SF  
(Fjäder-not)